

Рулонные фильтрующие материалы применяются для очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования помещений различного назначения. Материалы могут быть использованы для очистки рециркуляционного воздуха с целью экономии тепла в холодный период года. Материал ФМ-ПС50 применяется также для очистки вытяжного воздуха от аэрозолей краски, удаляемых из покрасочных камер. А материал ФМ-П20 может применяться в качестве потолочного фильтра для очистки воздуха, подаваемого в окрасочные камеры, что позволяет обеспечить высокое качество окраски изделий, в т.ч. кузовов автомобилей. Материал ФМ-ПС100 может быть использован как влагоуловитель (предфильтр) в системах очистки атмосферного воздуха (например, подаваемого в турбины). Материалами оснащаются фильтры различных конструкций (кассеты, ячейки и т.д.) Материалы представляют собой объемные волокнистые структуры, позволяющие обеспечивать фильтрующие характеристики, указанные ниже.



Рис.1 Фильтрующий материал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Характеристики	Размерность	Марка материала						
		ФМ-3Х	ФМ-4Х	ФМ-ПС50	ФМ-ПС70	ФМ-ПС100	ФМ-П20	ФМ-4х-2
Класс очистки по ГОСТ 51251-99 (EN 779)		G3	G4	G3	G3	G4	F5	G4
Номинальная воздушная нагрузка (скорость фильтрации)	м ³ /ч*м ² (м/с)	7000 (1,94)	5400 (1,5)	7000 (1,94)	7000 (1,94)	7000 (1,94)	900 (0,25)	5400 (1,5)
Аэродинамическое сопротивление	Па	40±3	45±3	30±3	40±3	50± 3	27±3	55±3
Толщина в свободном состоянии	мм	10±3	20±3	50±3	70±3	100± 3	20±2	45±5
Тип волокна		полиэфир, полипропилен		стекловолокно			полиэфир	
Ширина рулона	мм	2000	2000	2000; 1500	2000	2000	2000	2000